



## NATURHAUS Hartwachs (Patent-nummer: 3942/136)

<b>Produktinformation</b>	NATURHAUS <i>Hartwachs</i> vax är en produkt för att ytbehandla träytor inomhus med hårt slitage (t ex golv, trappor, bord, arbetsytor, möbler). Produkten är smuts och vattenavvisande, reptålig och klarar värme upp till 120° C. Produkten har antistatisk effekt. Ytor behandlade med NATURHAUS <i>Hartwachs</i> klarar saliv och svett enligt de tidigare normerna DIN 53160 och motsvarar även kraven i DIN EN71-3 om "säkerhet för barnleksaker". Ytan är fri från oangenäma dofter.
<b>Innehåll</b>	Oblekt bi- och carnaubavax, linolja, små mängder blyfria torkmedel (Co-, Zr-, Ca-fettsyror)
<b>Förbehandling</b>	Beroende på önskad tålighet ska ytan grundas med antingen NATURHAUS <i>Hartgrund</i> , NATURHAUS <i>Naturharzgrund</i> eller NATURHAUS <i>Hartöl</i> , <i>Hartöl Spezial</i> eller <i>Hartöl HS</i> .
<b>Tillvägagångssätt</b>	Ta bort eventuellt oxidationsskikt (skinn) från produktens yta. Applicera mycket tunt med en luddfri trasa, svamp eller spatel. För rationell bearbetning i hantverk och industri rekommenderar vi att använda hetvax-hjälpmiddel (t ex MK Hetvaxpistol "Duoline" eller MK Hetvax-sprutsystem med hand- eller automatisk pistol). Smält och arbetstemperatur är 80° C. Det är även mycket effektivt att applicera med en valsmaskin. Genast efter appliceringen <b>kan</b> ytan förpolaras, den <b>måste</b> förpolaras senast inom en timme. Använd en luddfri trasa, polerborste (t ex Edruflex korn 500) eller excenterslipmaskin eller en golvslipmaskin med lämplig polerings-pad (grön). Rengör arbetsverktygen med förtunning. Beakta anvisningar från tillverkare av verktyg och maskiner samt säkerhetsdatablad. Gör alltid ett prov innan ni applicerar på ett material ni inte använt tidigare. Regelbunden skötsel och underhåll är användarens ansvar.
<b>Torktid</b>	Efter en torktid på minst 2 timmar ska ytan slutpolaras med en mjuk trasa, tagelborste eller vit pad. Efter detta måste ytan kännas torr. Efter 12 timmar kan ytan belastas lätt. Först nu kan delar behandlade med NATURHAUS <i>Hartwachs</i> förpackas. NATURHAUS <i>Hartwachs</i> når sin maximala motståndskraft efter ca 14 dagar i rumstemperatur (20°C, 65 % rf). Under denna tid får ytan inte täckas över under lång tid (av t ex mattor, dukar osv.). Ytan får endast rengöras torrt.
<b>Fysikaliska Data</b>	Densitet ca 0,90 g/ml, pasta
<b>Åtgång</b>	60-450 m <sup>2</sup> /l (motsvarar 2-15 g/m <sup>2</sup> ) beroende på material och appliceringsmetod.
<b>Hållbarhet</b>	Flera år, under förutsättning att det lagras kallt, torrt och frostfritt i originalförpackning.
<b>Märkning</b>	Produkten är inte märkningspliktig.
<b>VbF-Klass</b>	Produkten är inte klassificerad som brandfarlig.
<b>Säkerhets- och avfallsanvisningar</b>	På grund av <b>risk för självantändning</b> ska använda trasor torka utbredda på ett ställe med god ventilation, eller förvaras i plastbehållare fylld med vatten under minst 3 dagar. Trasor med torkade rester kan lämnas med hushållsavfallet till förbränning. Sörj för god ventilation under arbetets gång och under torktiden, antändningskällor hålles borta. Använd ej i anslutning till lackering. Fullständigt tömda behållare lämnas till återvinning. Beakta information i säkerhetsdatablad.
<b>Artikelnummer</b>	01050 (Naturhaus Artikelnummer)
<b>Förpackning av</b>	Metall